TOA
ROADLINE PAINT

ทีโอเอ สีทาถนน สูตรน้ำมัน



- สีสด ซึมลึก แห้งไว ทนทาน
- ยึดเกาะได้ดี พื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย

No.1 • สีทาถนน • อันดับ 1 จาก TOA

คุณสมบัติ







TOA ROADLINE PAINT

ทีโอเอ สีทาถนน สูตรน้ำมัน



TOA Road Line Paint โร้ดไลน์ เพ้นท์ สีทาถนน ทีโอเอ ชนิดสะท้อนแสง และชนิดไม่สะท้อนแสง

เหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องหมายจราจรบนถนนคอนกรีต รวมถึงขอบทางจราจร และทางเท้า สำหรับพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย

ใหม่! สีเหลืองสด BRIGHT YELLOW

สีดำ	สีแดง	สีขาว	สีเหลือง	
• ชนิดสะท้อนแสง 719	• ชนิดสะท้อนแสง 715	• ชนิดสะท้อนแสง 717	• ชนิดสะท้อนแสง 713	• ชนิดสะท้อนแสง 718
• ชนิดไม่สะท้อนแสง 709	• ชนิดไม่สะท้อนแสง 705	• ชนิดไม่สะท้อนแสง 707	• ชนิดไม่สะท้อนแสง 703	• ชนิดไม่สะท้อนแสง 708

หมายเหตุ : สีทาถนนชนิดสะท้อนแสง จะเกิดการสะท้อนแสงขึ้นเมื่อ แสงตกกระทบกับลูกแก้วที่ผสมอยู่ในเนื้อสีที่ผ่านการบดทับจากการจราจร และจะคงสภาพเช่นนั้นตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เฉดสี	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทากับได้
อะคริลิก เรซิน และ คลอริเนต รับเบอร์	ด้าน ชนิดไม่สะท้อนแสง	ดำ/แดง ขาว/เหลือง	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	ผสม ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 81 (10-15% โดยปริมาตร)	25-30 ตร.ม.	10-15 นาที	1 ชั่วโมง
	ด้าน ชนิดสะท้อนแสง		แปรง / ลูกกลิ้ง				

ระบบการทาสี

	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	• ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท • พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไข คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ	• พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไข คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ • พื้นผิวที่เป็นชอล์ค หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน • พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) • ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น	หมายเหตุ : กรณีพื้นผิวชัดมัน แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้วย ทีโอเอ เพเนเทรติ้ง ซีลเลอร์ อย่างน้อย 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งหมาด ๆ 3-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะก่อนการทาสีทับหน้าด้วยสีทาถนน ทีโอเอ	
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า	• สีทับหน้า : ทาด้วย สีทาถนน ทีโอเอ อย่างน้อย 2 เที่ยว (แต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)	

Inspire

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified ISO 9001 : 14001

ศูนย์บริการลูกค้า TOA

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแสธง อำเภอบางเสาธง